



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НР49.Н00361

Срок действия с 23.09.2016 по 22.09.2019

№ 2182429

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.10НР49
СИБИРСКИЙ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ТВЕРДОГО МИНЕРАЛЬНОГО
ТОПЛИВА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ (ООО «Сибниуглеобогащение»)
Адрес: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Горная, 1, тел. (3846) 61-23-02

ПРОДУКЦИЯ Уголь каменный марки Д, крупностью 25-300 мм, Д ПКО
Кодовое число по ГОСТ 30313-95 - 04021040080230
ГОСТ 32347-2013
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
03 2227

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32464-2013 п.3.3, ГОСТ 32347-2013

код ТН ВЭД России:
2701 12 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Разрез Пермяковский»
Адрес: Россия, 652678, Кемеровская область, Беловский район, с. Каракан

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Разрез Пермяковский»
Адрес: Россия, 652678, Кемеровская область, Беловский район, с. Каракан
ИНН: 4231003020 ОКПО: 26645651

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 336 от 23 сентября 2016 г.
Испытательная лаборатория химии и петрологии углей ООО «Сибниуглеобогащение»,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21НР50 от 14 июня 2013 г.;
адрес: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Горная, 1, тел. (3846) 61-18-29.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль: 22.09.2017; 22.09.2018

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт

Ермаков
подпись

Е.А. Ермаков
инициалы, фамилия

Голикова
подпись

Е.Г. Голикова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Лаборатория химии и петрологии углей
ООО «Сибниуглеобогащение»
653000 г. Прокопьевск, Кемеровской обл., ул. Горная, 1

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории

Зарегистрирован в Государственном
реестре Федеральной службы по аккредитации
№ РОСС RU.0001.21HP50
от 14 «июня» 2013г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 336

от «23» сентября 2016 г.

1. Продукт *Уголь каменный марки Д, крупностью 25-300 мм, (Д ПКО)*
2. Организация-заказчик на проведение сертификации продукции
ООО "Разрез Пермьяковский"
3. Организация-изготовитель *ООО "Разрез Пермьяковский"*
4. Дата получения проб *15.09.2016г.*
5. Основания для проведения испытаний *Добровольная сертификация*
6. Дата испытаний *15.09.2016г-23.09.2016г.*
7. Номер и дата отбора проб, шифр проб *2; 13.09.2016г.; 1313.*
8. Стандартные методы испытаний (нестандартные методы испытаний, ссылка на методику) *147; 8606; 9326; 9414.3; 10478; 55660; 55661; 12113; 20330; 52911; 55662; 55663; 55659*
9. Участие субподрядчиков *Нет*
10. Результаты испытаний приведены в таблице (прилагается)

Генеральный директор



А.Ю.Ермаков

Руководитель испытательной
лаборатории химии и петрологии
углей

Л.Н. Лыкова

Результаты испытаний по пробе № 2, шифр 1313

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Метод испытания	Наименование испытательного оборудования и средств измерений, заводской номер	Результаты	Норма
1	Влага общая, W_t^f	%	ГОСТ 11014-2001 ГОСТ Р 52911-2013 (ИСО 589-2003, ИСО 5068-1:2007)	Сертификационные испытания проведены на испытательном оборудовании и средствах измерений Испытательной лаборатории химии и петрологии углей ООО «Сибниуглеобогащение», аккредитованной Федеральной службой по аккредитации (№ РОСС RU. 0001. 21HP50 от 14.06.13г.)	16,0	-
2	Зольность исходного угля, A^d	%	ГОСТ Р 55661-2013 (ИСО 1171:2010)		8,7	-
3	Выход летучих веществ, V^{daf}	%	ГОСТ Р 55660-2013 (ИСО 562:2010)		40,7	-
4	Индекс свободного вспучивания, SI	ед.	ГОСТ 20330-91 (ИСО 501-81)		0	-
5	Высшая теплота сгорания, Q_s^{daf}	МДж/кг	ГОСТ 147-2013		31,01	-
6	То же	ккал/кг	(ИСО 1928-2009)		7406	-
7	Высшая теплота сгорания на влажное беззольное состояние, Q_s^{af}	МДж/кг	ГОСТ 27313-95 (ИСО 1170-77)		27,00	-
8	То же	ккал/кг			6495	-
9	Низшая теплота сгорания, Q_i^f	МДж/кг	ГОСТ 147-2013 (ИСО 1928-2009)		27,20	-
10	То же	ккал/кг			5360	-
11	Водород, H_t^{daf}	%	ГОСТ 2408.1-95 (ИСО 625-96)		5,62	-
12	Сера общая, S_t^d	%	ГОСТ 8606-93 (ИСО 334-75)		0,25	1,0
13	Хлор, Cl^d	%	ГОСТ 9326-90 (ИСО 587-81)		0,026	0,3
14	Мышьяк, As^d	%	ГОСТ 10478-93 (ИСО 601-81 ИСО 2590-73)		<0,0005	0,01

15	Показатель отражения витринита, R_o	%	ГОСТ Р 55659-2013 (ИСО 7404-5:2009)	Сертификационные испытания проведены на испытательном оборудовании и средствах измерений Испытательной лаборатории химии и петрологии углей ООО «Сибиниуглеобогащение», аккредитованной Федеральной службой по аккредитации (№ РОСС RU.0001.21HP50 от 14.06.13г.)	0,47	-
16	Мацеральный состав чистого угля: -витринит, V_t	%	ГОСТ Р 55663-2013 (ИСО 7404-2:2009)			
	-экзинит (липтинит), L	%	ГОСТ Р 55662-2013 (ИСО 7404-3:2009)		77	-
	-семибитринит, S_v	%			3	-
	-инертинит, I	%			-	-
17	Сумма фюзенизированных компонентов, ΣOK	%			20	-
18	Стандартное отклонение, S_R	%	ГОСТ Р 55659-2013 (ИСО 7404-5:2009)		20	Все категории
					0,029	

Код и марка по ГОСТ 25543-2013	- 0424000; Д	Код по ГОСТ 30313-95	- 04021040080230
Код по ТН ВЭД	- 2701 12 900 0		



Руководитель испытательной лаборатории
химии и петрологии углей

Л. Н. Лыкова